

Meister Bodenöl



Grundbehandlung von rohem unbehandeltem Holz oder als Nachpflege auf bereits vorgeöltes Parkett. Einsetzbar für die manuelle und maschinelle Behandlung von Parkettböden.



Für helle Holzsorten, etwa Ahorn, Esche oder ungedämpfte Buche, wird das vergilbungshemmende Meister Bodenöl „weiss“ verwendet. Dunklere Holzsorten wie Kirschbaum, Nussbaum, geräucherte Eiche oder gedämpfte Buche verlangen das Meister Bodenöl „natur“, das Struktur und Farbe des Holzes betont.

Anwendungsbereich

Für unbehandelte, neue oder frisch geschliffene Holzoberflächen.

Artikel-Nr.

190.740
190.741

Gebinde Grössen

2.5l Bidon, natur
2.5l Bidon, weiss

Dosierung

Unverdünnt anwenden

Hinweise für die Verarbeitung

Produkt-, Raum- und Bodentemperatur sollten 15-30°C betragen, die Feuchtigkeit des Holzes max. 12%. Beim Auftragen und während der Trocknungszeit gut lüften.

Das Holz muss frisch geschliffen sein, zuletzt mit Korn 100-120. Danach gründlich staubsaugen. Das Holz mit WOCA Intensivreiniger abwaschen und vor dem Auftragen des Öls mindestens 8 Stunden trocknen lassen.

Die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt stets an einer weniger auffälligen Stelle testen.

Den Ölbehälter vor und während des Auftragens gründlich schütteln. Kanister mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Das Öl in gleichmässiger Schicht mit einer kurzflorigen Malerrolle (3-4 mm) auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 10 m² bearbeiten. Das Öl 10-20 Minuten einwirken lassen. Wird das Öl schnell aufgesogen, mehr Öl auftragen.

Das Öl ins Holz polieren, bis die Oberfläche gesättigt wirkt. Grössere Flächen mit einer Poliermaschine mit beigem Kissen, kleinere Flächen von Hand mit Poliertuch/Kissen polieren. Überschüssiges Öl mit trockenen, fusselfreien Baumwolltüchern entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr nass erscheint. Weiter polieren, bis die ganze Fläche poliert ist und alles überschüssige Öl gründlich entfernt wurde.

Um die Sättigung zu verbessern, kann die Oberfläche binnen 6-12 Std. nach der ersten Behandlung mit 1 dl Meister Bodenöl auf 10 m² nachpoliert werden. Das Öl gründlich polieren, wie oben beschrieben.

Trocknungszeit

12-24 Std. bei 20°C. Durchgehärtet in 5-7 Tage bei 20°C und 55% Luftfeuchtigkeit.

Besondere Hinweise

In den ersten 7 Tagen, in denen das Öl härtet, den Boden nicht befeuchten oder reinigen. Nach 7 Tagen sollte der Boden mit WOCA Holzbodenseife gereinigt werden, die der Oberfläche zusätzlichen Schutz verleiht.

Technische Daten

Verbrauch

Ca. 8-10 m²/l, abhängig von Holzart und Oberfläche

Haltbarkeit

mindestens 3 Jahre

Werkzeugreinigung

WOCA Ölverdünner oder Terpentin

Inhaltsstoffe

Pflanzliche Ölkomponenten

Lagerung

10-25°C. Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Schweiz

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold
Tel. +49 6184 93 12 0 | info@cleanfix.de
www.cleanfix.de

Österreich

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 662 85 69 53 | info@cleanfix.at
www.cleanfix.at